

PRIMER-T

Jednokomponentni temeljni premaz (primer) za neporozne podloge

OPIS PROIZVODA

PRIMER-T je jednokomponentni, bezbojni temeljni premaz (primer) posebno dizajniran kako bi osigurao prionjivost **HYPERDESMO®-T** membrane na neporoznu podlogu. Iako je razvijen prvenstveno za **HYPERDESMO®-T** u potpunosti odgovara i za druge proizvode iz **HYPERDESMO®** proizvodnog asortimana. Kemijski, **PRIMER-T** je sastavljen iz organosilana koji reagiraju u dodiru sa vlagom, u mješavini otapala i aditiva kako bi se osiguralo sveobuhvatno razlijevanje po podlozi.

PRIMER-T se jednostavno aplicira pomoću čiste tkanine, u osnovi kao da čistite površinu koju ćete zaštititi sa **HYPERDESMO®-T**.

PRIMER-T je brzosušeci temeljni premaz, koji se suši unutar maksimalno 10-15min.

PREPORUČUJE SE ZA

Pripremu neporoznih podloga:

- staklo
- pločice visokog sjaja

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI

- Brzo sušeci.
- Nema potrebe za razrjeđivanjem.
- Bezbojan.
- Jednostavna aplikacija.

OGRANIČENJA

- Aplicirajte minimalnu količinu primera koristeći tkaninu
- Izbjegavajte skupljanje primera na jednom mjestu i nekontrolirano curenje primera po površini



PRIPREMA PODLOGE

Očistite podlogu pomoću visokotlačnog čistača ako je moguće. Uklonite ulje, masnoću, vosak i slične kontaminante. Cementno mlijeko, labave dijelove površine, premaz za oplatu, premaz za betone, stare membrane trebaju biti uklonjeni. Aplicirajte proizvod pomoću tkanine, kao da čistite podlogu. Nakon 10-15min sušenja možete aplicirati **HYPERDESMO®-T**.

POTROŠNJA

Maksimalna ukupna potrošnja: **50-60 ml/m²**.

ČIŠĆENJE

Nakon upotrebe očistite alat i opremu prvo sa papirnatim ručnicima a nakon toga sa otapalom SOLVENT-01. Korišteni valjak se nemože ponovo koristiti.

PAKIRANJE

1 lit, 5 lit, 20 lit

ROK TRAJANJA

Minimalno 12 mjeseci u neotvorenoj ambalaži, čuvati na suhom i pri temperaturi od 5-25 °C. Jednom otvoreno pakiranje upotrijebite čim prije.

PREDOSTROŽNOST

Proizvod sadrži volatilna zapaljiva otapala. Koristiti u dobro ventiliranim prostorima, daleko od otvorenog plamena. Zabranjeno pušenje prilikom upotrebe. U zatvorenom prostoru koristiti ventilatore i maske sa aktivnim ugljikom. Imajte na umu da su otapala teža od zraka pa se zadržavaju blizu poda. MSDS (Material Safety Data Sheet) je dostupan po zahtjevu.

PRIMER-T

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE PRIMER-T

U tekućem obliku:

SVOJSTVA	JEDINICE	METODA	SPECIFIKACIJA
Viskoznost (BROOKFIELD)	cP	ASTM D2196-86, pri 25 °C	30-50
Specifična težina	gr/cm ³	ASTM D1475 / DIN 53217 / ISO 2811, pri 20°C	0.8 – 0.9
Flash point	°C	ASTM D93, closed cup	42
Vrijeme sušenja, pri 77 °F (25 °C) & 55% RH	min	-	10-15

NIJEDNA NAŠA OBJAVLJENA UPUTSTVA I SPECIFIKACIJE, U PISANOM ILI DRUGOM OBLIKU, NE OBVEZUJE OPĆENITO ILI U VEZI S BILO KAKVIM PRAVIMA TREĆIH STRANA ILI NE OSLOBAĐA ZAINTERESIRANE STRANE OD NJIHOVE DUŽNOSTI DA PROIZVOD PODVRGNU ODGOVARAJUĆOJ PROVJERI NJEGOVE PRIKLADNOSTI. NI U KOJEM SLUČAJU ALCHIMICA S.A. NEĆE BITI ODGOVORNA ZA BILO KAKVU ŠTETU KOJA JE NASTALA UPORABOM ILI OSLANJANJEM NA INFORMACIJE ILI PROIZVOD NA KOJI SE INFORMACIJE ODNOSU.

