

PRIMER-TPO

Nisko viskozni, brzo sušeci čistač i temeljni premaz (primer) za postojeće fleksibilne poliolefinske (TPO/FPO) termoplastične membrane.

OPIS PROIZVODA

PRIMER-TPO je jednokomponentni, niskoviskozni proizvod dizajniran za čišćenje i pripremu postojećih TPO/FPO membrana prije aplikacije **HYPERDESMO®** sustava.

Nanošenje: pomoću kista ili valjka. Potrošnja: 50-100ml/m².

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI

- Izuzetno brzo sušeci
- Niskog viskoziteta
- Jednokomponentan

POSTUPAK APLIKACIJE

Očistite podlogu pomoću visokotlačnog čistača ako je moguće. Uklonite ulje, masnoću, vosak i slične kontaminante. Aplicirajte samo kada je temperatura atmosfere i podloge veća od 5 °C. Površina podloge treba biti čista i mora biti 3 °C iznad temperature kondenzacije. Ukoliko je temperatura niža od točke kondenzacije, tada se vlaga može pojaviti na površini i utjecati na adheziju i sušenje premaza. Aplicirajte sa valjkom pri potrošnji od 50-100 ml/m². Glavni sloj se može aplicirati čim temeljni premaz prestane biti

ljepljiv, nakon 15-30 minuta. Očistite alati opremu prvo sa papirnatim ručnicima a zatim koristeći SOLVENT-01 otapalo. Valjke se ne može ponovo upotrijebiti.

POTROŠNJA

Ukupna potrošnja: **50-100 ml/m²**.

PAKIRANJE

1 lit, 5 lit, 20 lit

ROK TRAJANJA

Minimalno 12 mjeseci u neotvorenoj ambalaži, čuvati na suhom i pri temperaturi od 5-25 °C. Jednom otvoreno pakiranje upotrijebite čim prije.

PREDOSTROŽNOST

Proizvod sadrži volatila zapaljiva otapala. Koristiti u dobro ventiliranim prostorima, daleko od otvorenog plamena. Zabranjeno pušenje prilikom upotrebe. U zatvorenom prostoru koristiti ventilatore i maske sa aktivnim ugljikom. Imajte na umu da su otapala teža od zraka pa se zadržavaju blizu poda. MSDS (Material Safety Data Sheet) je dostupan po zahtjevu.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE PRIMER-T

U tekućem obliku:

SVOJSTVA	JEDINICE	METODA	SPECIFIKACIJA
Viskoznost (BROOKFIELD)	cP	ASTM D2196-86, pri 25 °C	30-80
Specifična težina	gr/cm ³	ASTM D1475 / DIN 53217 / ISO 2811, pri 20°C	0.8 – 0.9

NIJEDNA NAŠA OBJAVLJENA UPUTSTVA I SPECIFIKACIJE, U PISANOM ILI DRUGOM OBLIKU, NE OBEZUJE OPĆENITO ILI U VEZI S BILO KAKVIM PRAVIMA TREĆIH STRANA ILI NE OSLOBODA ZAINTERESIRANE STRANE OD NJIHOVE DUŽNOSTI DA PROIZVOD PODVRGNU ODGOVARAJUĆOJ PROVJERI NJEGOVE PRIKLADNOSTI. NI U KOJEM SLUČAJU ALCHIMICA S.A. NEĆE BITI ODGOVORNA ZA BILO KAKVU ŠTETU KOJA JE NASTALA UPORABOM ILI OSLANJANJEM NA INFORMACIJE ILI PROIZVOD NA KOJI SE INFORMACIJE ODNOSE.

