

PEČATPLUS

TEHNIČKI LIST

revestech®

Opis

Elastično ljepilo pogodno za brtvljenje i lijepljenje spojeva u Revestech sustavima. Na bazi visokokvalitetnih polimera modificiranih silanom, jednokomponentno, visokog modula. Ostaje elastično nakon stvrdnjavanja. Izvrsno prijanjanje i kemijska otpornost. Proizvod bez izocijanata i silikona, s vrlo niskim emisijama hlapljivih organskih spojeva, poštuje okoliš i zdravlje korisnika.

Referenca	Opis	Prezentacija
544010670	SEALPLUS 6	Lonac od 6 kg
	PRINOS	Praktični prinos od 6 kg posude=40-45 m2 površine. Teoretski prinos: 1 kg=7-7,5 metara spoja.
544012858	SEALPLUS 0600	Blister od 600 ml
	PRINOS	Praktični prinos blistera: 600 ml=5-6 m2 površine. Teoretski prinos: 600 ml=5,5-6 metara spoja.



SEAL PLUS 6



SEALPLUS 0600

Značajke

Izgled: svijetlosmeđa pasta

Pakiranje: limenka od 6 kg / blister od 600 ml

Očuvanje=12 mjeseci u originalnom neotvorenom pakiranju

Upozorenja: izbjegavajte izravno izlaganje sunčevoj svjetlosti i izvorima topline.

Temperaturno ograničenje: primijeniti od +10°C do +35°C i s preostalom vlagom < 80%

Otvoreno vrijeme=60 minuta na 23°C i s preostalom vlagom od 50%

Pješački promet=od 12 do 24 sata.

Interval prije normalne upotrebe=3 dana

	Metoda ispitivanja	Jedinica	Vrijednost
Gustoća	UNE-EN 542	g/cm ³	1,60-1,64
Vlačna čvrstoća	DIN 53504	N/mm ²	<2
Istezanje pri prekidu	DIN 53504	%	200-400
Tvrdoća Shore A	DIN 53505	OBALA A	45-55
termička otpornost		°C	Od -20 do + 80

Vrijednosti su uzete na temperaturi od +23°C, 50% relativne vlažnosti i bez ventilacije. Mogu varirati ovisno o specifičnim uvjetima na gradilištu: temperaturi i apsorpciji podloge.

Upute za uporabu

Nanositi od +10°C do +35°C i s preostalom vlagom < 80%. Ravnomjerno nanosite na Revestech membranu pomoću odgovarajuće špatule (bez zubaca), pritiskajući dovoljno snažno kako biste osigurali potpuni kontakt membrane s ljepilom. Tijekom nanošenja treba nositi rukavice. Nakon nanošenja, proizvod ne smije biti izložen UV zračenju dulje od jednog tjedna.

Pohrana

Čuvati u originalnom neotvorenom pakiranju, zaštićeno od vlage, na dobro prozračenom mjestu na maksimalnoj temperaturi od 30°C.