

SUHO BEND

TEHNIČKI LIST

revestech®

Proizvod

Vodootporna traka za spojeve.

Opis

SUHO50 Vodonepropusna membrana isporučuje se u roli traka za prekrivanje i brtvljenje spojeva i spojeva između **SUHO50**, **SUHO80**, **ACU200** i **SUHO120** mene. Mora se koristiti zajedno s **PEČATPLUS** ljepilo.



Referenca	Opis	Prezentacija
544010113	SUHA TRAKA 13X30	Rola od 30 m x 12,7 cm
544010120	SUHA TRAKA 13X5	Rola od 5 m x 12,7 cm
544010144	SUHA TRAKA 30X30	Rola od 30 m x 30 cm
544010137	SUHA TRAKA 30X5	Rola od 5 m x 30 cm

CE OZNAČENA MEMBRANA



Značajke	Metoda ispitivanja	Jedinica	Tolerancija	Vrijednost
Vodootpornost	EN 1928 Met. B			PROČI
Vlačna čvrstoća	EN 12311-2 Met. A	N/50 mm	MLV: L ≥ 395 MLV: T ≥ 130	L=395 T=130
Izduženje	EN 12311-2 Met. A	%	MLV: L ≥ 23 MLV: T ≥ 190	L=23 T=190
Otpornost na preklapanje	EN 12317-2	N/50 mm	MLV ≥ 110	110
Otpornost na udarce	EN 12691	mm		Povremeni oporavak
Otpornost na statičko opterećenje	EN 12730 Met. B	Kg	MLV ≥ 20	20
Savitljivost na niskim temperaturama	EN 495-5	°C	MLV ≥ -40	- 40
Reakcija na vatru	EN 13501-1	Euroklase		F
Duljina	EN 1848-2	m	MDV: -0% i +5%	5 i 30
Širina	EN 1848-2	cm	MDV: -0,5% i +1%	12, 7 i 30
Težina	EN 1849-2	g/m ²	MDV: -5% i +10%	335
Debljina	EN 1849-2	mm	MDV: -5% i +10%	0,52
Vidljivi nedostaci	EN 1850-2			PROČI
Ravnost	EN 1848-2	mm	MLV: g ≤ 50	g=50
Plosnatost	EN 1848-2	mm	MLV: p ≤ 10	p=10
Otpornost na difuziju vodene pare	UNE-EN 1931:2001	m ² ·h·Pa/mg		9,75

MDV: Vrijednost koju je deklarirao proizvođač. PND: Performanse nisu određene. MLV: Granična vrijednost proizvođača.

Daljnje značajke	Metoda ispitivanja	Jedinica	Tolerancija	Vrijednost
Dimenzijska stabilnost	EN 1107-02	%	MLV: L ≤ -0,2 MLV: T ≤ 0	L=-0,2 T=0
Vodootpornost preklopnog cementnog ljepila C2	Vodeni stupac	1 min / 24 sata		VODONEPROPUSNO
Prianjanje cementnog ljepila C2 na membransku ploču: VLAČNA ČVRSTOĆA	Metodologija CSTB-a	N/mm ²	± 10%	0,9
Prianjanje cementnog ljepila C2 na membransku ploču: SMIČNO NAPONJENJE	Metodologija CSTB-a	N/mm ²	± 5%	1,28
Udarne čvrstoće s keramičkim premazom	Metodologija CSTB-a	Broj šokova		4
Učinci kemikalija	EN 1847		Vrijednosti se ne mijenjaju nakon 28 dana u zasićenoj otopini kalcijevog hidroksida na 23°C	

Pohrana

Čuvati u originalnom neotvorenom pakiranju, zaštićeno od vlage, na dobro prozračenom mjestu na maksimalnoj temperaturi od 30°C. Zaštititi od izravne sunčeve svjetlosti.



revestech®
C/La Rioja, 4
03006
Alicante
Spain

responsible
waterproofing