

SUHO120

TEHNIČKI LIST

revestech®



1170/004-DdP-2018/09/28
EN 13956:2012

Opis

Fleksibilna membrana za hidroizolaciju i odvajanje ispod zaštitnog sloja vanjskih prostora i ravnih prohodnih i neprohodnih krovova, poput terasa, balkona, dvorišta i krovnih vrtova. Podloge s preostalom vlažnošću od 5%, bilo za novogradnju ili za obnovu. Izrađena je od EVA kopolimera i prekrivena je spojem poliester a i polipropilena. Jedan od njih posebno je razvijen za prijanjanje na postojeći premaz, odvođajući vlagu bez stvaranja mjehurića. Obje strane omogućuju optimalno prijanjanje s ljepilom za pločice C2 S1/S2 koje se koristi prilikom ugradnje kao lijepljena membrana. Spojevi moraju biti izrađeni od ruba do ruba, moraju se zabrtviti uz pomoć...**SUHO50 BAND**Atrake,**PEČATPLUS**ljepilo.

Referenca	Opis	Prezentacija			
544010069	SUHO120 30	Rola 1,5 x 30 m (45 m ²)			
544010052	SUHO120 20	Rola 1,5 x 20 m (30 m ²)			
544010045	SUHO120 10	Rola 1,5 x 10 m (15 m ²)			
544010038	SUHO120 5	Rola 1,5 x 5 m (7,5 m ²)			



Značajke	Metoda ispitivanja	Jedinica	Tolerancija	Vrijednost
Vodootpornost	EN 1928 Met. B			PROČI
Vlačna čvrstoća	EN 12311-2 Met. A	N/50 mm	MLV L ≥ 560 MLV T ≥ 400	L=560 T=400
Izduženje	EN 12311-2 Met. A	%	MLV L ≥ 51,5 MLV T ≥ 76,1	L=51,5 T=76,1
Otpornost na preklapanje	EN 12317-2	N/50 mm	MLV ≥ 160	160
Otpornost na udarce	EN 12691 Meth.A	mm	MLV ≥ 150	150
Otpornost na statičko opterećenje	EN 12730 Meth.C	Kg	MLV ≥ 20	20
Savitljivost na niskim temperaturama	EN 495-5	°C	MLV ≤ -35	- 35
Duljina	EN 1848-2	m	MDV: -0% i +5%	5, 10, 20 i 30
Širina	EN 1848-2	m	MDV: -0,5% i +1%	1,5
Težina	EN 1849-2	g/m ²	MDV: -5% i +10%	525
Debljina	EN 1849-2	mm	MDV: -5% i +10%	1,25
Vidljivi nedostaci	EN 1850-2	mm		PROČI
Ravnost	EN 1848-2	mm	MLV g ≤ 10	g=10
Dimenzijska stabilnost	EN 1107-2	%	MLV: L ≤ -0,6 MLV: T ≤ 0,2	L=-0,6 T=-0,2
Učinci kemijskih proizvoda VODA, SLANA VODA (10% NaCl natrijevog klorida po težini), VAPNENO MLJEKO (zasićena otopina s talogom Ca(OH) ₂), SUMPOROVA KISELINA, H ₂ SO ₄ , 5% do 6%.	EN 13956 Apdo. 5.2.4 (EN 1847)		Vrijednosti se ne razlikuju značajno	
Plosnatost	EN 1848-2	mm	MLV p ≤ 10	p < 10
Otpornost na prodiranje korijena	UNE-CEN/TS 14416 EX		Bez perforacija	Nema perforacija ili uočena je prisutnost pukotina na ispitivanim uzorcima

MLV: Granična vrijednost proizvođača. MDV: Deklarirana vrijednost proizvođača.

Pohrana

Čuvati u originalnom neotvorenom pakiranju, zaštićeno od vlage, na dobro prozračenom mjestu na maksimalnoj temperaturi od 40°C. Zaštititi od izravne sunčeve svjetlosti.



responsible
waterproofing