

SUHO40

TEHNIČKI LIST

Opis

Fleksibilna membrana za hidroizolaciju ispod zaštitnog sloja malih ravnih krovova (balkona i terasa) i kupaonica, zidova i podova u unutarnjim vlažnim prostorima. Formirana je od EVAC membrane ekstrudirane na poliesterskim i polipropilenskim vlaknima za optimalno prijanjanje ljepljivosti za pločice C2 S1/S2 koje se koristi tijekom procesa ugradnje. Za unutarnje prostore, podržava lijepljenje i brtvljenje pomoću ljepljivosti za pločice C2 S1/S2 i našeg...**PEČATPLUS** ljepljivo za vanjsku površinu.

revestech®



013-DdP-2022/09/09
EN 13956:2012



Referenca	Opis	Prezentacija
544010618	DRY40 450	Rola 1,5 x 30 m (45 m2)
544010625	SUHO40 75	Rola 1,5 x 5 m (7,5 m2)

Značajke	Metoda ispitivanja	Jedinica	Tolerancija	Vrijednost
Vodootpornost	EN 1928 Met. B			PROČI
Vlačna čvrstoća	EN 12311-2 Met. A	N/50 mm	MLV L ≥ 170 MLV T ≥ 120	L = 170 T = 120
Izduženje	EN 12311-2 Met. A	%	MLV L ≥ 90 MLV T ≥ 80	L = 90 T = 80
Otpornost na preklapanje	EN 12317-2	N/50 mm	MLV ≥ 180	180
Otpornost na udarce	EN 12691	mm	MLV T ≥ 200	200
Otpornost na statičko opterećenje	EN 12730 Met. B	Kg	MLV ≥ 20	20
Savitljivost na niskim temperaturama	EN 495-5	°C	MLV ≥ 40	- 40
Reakcija na vatru	EN 13501-1	Euroklase		F
Duljina	EN 1848-2	m	MDV: -0 % i +5 %	5 i 30
Širina	EN 1848-2	m	MDV: -0,5 % i + 1 %	1 i 1,5
Težina	EN 1849-2	g/m ²	MDV: -5 % i + 10 %	290
Debljina	EN 1849-2	mm	MDV: -5 % i + 10 %	0,47
Vidljivi nedostaci	EN 1850-2			PROČI
Ravnost	EN 1848-2	mm	MLV g ≤ 50	g = 50
Plosnatost	EN 1848-2	mm	MLV p ≤ 10	p = 10
Dimenzijska stabilnost	EN 1107-02	%	MLV L ≤ -0,7 MLV T ≤ -0,6	L = -0,7 T = -0,6

MLV: Granična vrijednost proizvođača. NPD: Performanse nisu određene. MDV: Vrijednost koju je deklarirao proizvođač.

Pohrana

Čuvati u originalnom neotvorenom pakiranju, zaštićeno od vlage, na dobro prozračenom mjestu na maksimalnoj temperaturi od 30°C. Zaštititi od izravne sunčeve svjetlosti.



responsible
waterproofing