

SUHO50

TEHNIČKI LIST

revestech®



1170/001-DdP-2013/07/01
EN 13956:2012

Opis

Fleksibilna membrana za hidroizolaciju ispod zaštitnog sloja malih ravnih krovova (balkona i terasa) te kupaonica, zidova i podova u vlažnim prostorima. Izrađena je od EVAC membrane ekstrudirane na poliesterskim vlaknima za optimalno prijanjanje ljepila za pločice C2 S1/S2 koje se koristi tijekom procesa ugradnje. Za unutarnje prostore, podržava lijepljenje i brtvljenje pomoću ljepila za pločice C2 S1/S2 i našeg...**PEČATPLUS** ljepilo za vanjsku površinu.

Referenca	Opis	Prezentacija
544010106	DRY50 450	Rola 1,5 x 30 m (45 m ²)
544010090	DRY50 30	Rola od 1,2 x 30 m (36 m ²)
544010076	DRY50 5	Rola od 1,2 x 5 m (6 m ²)
544010083	SUHO50 75	Rola od 1,5 m x 5 m (7,5 m ²)
544017945	DRY50 1x30	Rola od 1 x 30 m (30 m ²)
544017952	DRY50 1x5	Rola od 1 x 5 m (5 m ²)



Značajke	Metoda ispitivanja	Jedinica	Tolerancija	Vrijednost
Vodootpornost	EN 1928 Met. B			PROĆI
Vlačna čvrstoća	EN 12311-2 Met. A	N/50 mm	MLV L ≥ 395 MLV T ≥ 130	L=395 T=130
Izduženje	EN 12311-2 Met. A	%	MLV L ≥ 23 MLV T ≥ 190	L=23 T=190
Otpornost na preklapanje	EN 12317-2	N/50 mm	MLV ≥ 110	110
Otpornost na udarce	EN 12691	mm		Povremeni oporavak
Otpornost na statičko opterećenje	EN 12730 Met. B	Kg	MLV ≥ 20	=20
Savitljivost na niskim temperaturama	EN 495-5	°C	MLV ≤ -40	- 40
Reakcija na vatru	EN 13501-1	Euroklase		F
Duljina	EN 1848-2	m	MDV: -0% i +5%	5 i 30
Širina	EN 1848-2	m	MDV: -0,5% i + 1%	1, 1, 2 i 1, 5
Težina	EN 1849-2	g/m ²	MDV: -5% i + 10%	335
Debljina	EN 1849-2	mm	MDV: -5% i + 10%	0,52
Vidljivi nedostaci	EN 1850-2			PROĆI
Ravnost	EN 1848-2	mm	MLV g ≤ 50	g=50
Plosnatost	EN 1848-2	mm	MLV p ≤ 10	p=10
Dimenzijska stabilnost	EN 1107-02	%	MLV: L ≤ -0,2 MLV: T ≤ 0	L=-0,2 T=0
Učinci kemikalija	EN 1847	Vrijednosti se ne mijenjaju nakon 28 dana u zasićenoj otopini kalcijevog hidroksida na 23°C		
Otpornost na difuziju vodene pare	UNE-EN 1931:2001	m ² ·h·Pa/mg		9,75

MLV: Granična vrijednost proizvođača. NPD: Performanse nisu određene. MDV: Vrijednost koju je deklarirao proizvođač.

Daljnje značajke	Metoda ispitivanja	Jedinica	Tolerancija	Vrijednost
Vodootpornost preklopnog cementnog ljepila C2	Vodeni stupac	1 min / 24 sata		VODONEPROPUSNO
Prianjanje cementnog ljepila C2 na membransku ploču: VLAČNA ČVRSTOĆA	Metodologija CSTB-a	N/mm ²	± 10%	0,9
Prianjanje cementnog ljepila C2 na membransku ploču: SMIČNO NAPONJENJE	Metodologija CSTB-a	N/mm ²	± 5%	1,28
Udarne čvrstoće s keramičkim premazom	Metodologija CSTB-a	Broj šokova		4

Pohrana

Čuvati u originalnom neotvorenom pakiranju, zaštićeno od vlage, na dobro prozračenom mjestu na maksimalnoj temperaturi od 30°C. Zaštititi od izravne sunčeve svjetlosti.



responsible
waterproofing