

WATERSTOPPAGE

NATRIJEV BENTONIT U GRANULAMA

OPIS

WATERSTOPPAGE su kemijski tretiran, natrijev bentonit u granulama koji se koristi kao pomoćni proizvod za finiranje kod CETCO hidroizolacijskih sustava. Kada se namoče, WATERSTOPPAGE formiraju gusti, nepropusni materijal u obliku paste koji u kombinaciji s natrij bentonitom prilikom izrade hidroizolacijskih proizvoda formira vodonepropusnu membranu bez šavova.

Slobodni stupanj bubrenja WATERSTOPPAGE je: dva grama stavljena u deioniziranu vodu, nabubre kako bi dostigli minimalni volumen od 16 cm³.

PRIMJENE

WATERSTOPPAGE se koriste za popunjavanje šupljina i praznina na podlozi prije postavljanja sloja glavnog vodonepropusnog bentonita. Također se koristi za brtvljenje

oko prodora na pločama kako bi se stvorio kontinuirani vodonepropusni sustav. Sloj WATERSTOPPAGE može se nasuti na podnožje / zidni spoj kako bi se osigurala dodatna vodonepropusna zaštita. Sloj WATERSTOPPAGE debljine 3 mm nanosi se također na vrh tunela i zemljom pokrivenih krovova prije postavljanja materijala za glavnu hidroizolaciju. WATERSTOPPAGE se ne koriste za brtvljenje spojeva na bazi širenja.

PAKIRANJE

WATERSTOPPAGE se pakiraju u vrećice od 25 kg; 40 vrećica po paleti. Prinos na 25 vrećica iznosi oko 26 litre.

INSTALIRANJE

Uklonite prljavštinu i ostali otpad s površine na koju se nanose WATERSTOPPAGE. Izrežite kut vrećice da biste mogli jednostavno nanijeti proizvod, usmjerenim kontroliranim

pokretima. Nanesite po potrebi oko prozora, podnožja i drugih detalja.

Ograničenja: WATERSTOPPAGE se ne smiju upotrebljavati u stajaćoj vodi ili tijekom padalina. WATERSTOPPAGE su namijenjene za podzemne hidroizolacijske primjene. Proizvod zahtijeva pravilno ograničavanje. Ograničeno tlo treba biti zbijeno na minimum 85% izmijenjene gustoće Proctor.

SIGURNOST

Koristite samo uz odgovarajuću ventilaciju i izbjegavajte udisanje prašine. Radnici trebaju nositi specijalno namijenjene aparate za disanje, zaštitnu odjeću i zaštitu očiju. Izbjegavajte kontakt s kožom i očima. U slučaju kontakta, odmah isperite. Nemojte gutati. Pogledajte MSDS (Uputstvo za sigurnosnu uporabu) za druga upozorenja i sigurnosne informacije.

STANDARDNA PRIMJENA KOLIČINA – 20 KG	
PRIMJENA	STANDARDNA KOLIČINA
Zidna/ traka na podnožju 38 mm	10,0 lnm (približno); suhe granule 25,0 lnm (približno); granule pomiješane s vodom da se formira 'pasta'
Sloj krova na platformi debljine 3 mm	8,1 m ²