



S elementi za zatvaranje

CROCUM doo • Rožat gornji 81 • 20236 D
Telefon: +385 20 356 037 • Telefax: +385 20 356 065 • w

ex.eu

WIDRAPROZOR – BUTILNA brtvena traka

tehnički podatkovni list

1. 01.06.2023.

je ekstrudirana i samoljepljiva butilna brtvena membrana na bazi gume s polipropilenskom membranom i tankom LDPE folijom.

čvrstoća silaža

Opis:

Traka je namijenjena za vanjsko/unutarnje brtvljenje spojeva prozora i zidova. Izrađena je od vodonepropusne, zrakopropusne, visoko ljepljive i otporne na starenje butilne gume, prekrivene posebnom LDPE folijom i polipropilenskom membranom visoke vlačne čvrstoće koja osigurava optimalno prijanjanje građevinskog ljepila i mortova. Pažljivo je dizajniran kako bi zaštitio donje zone prozora i zida.

Prednosti:

- Vrlo dobro prijanja na razne podloge, Visoko vodootporan i paronepropusnan, Jednostavno odljepljivanje i upotreba s malo otpada i bez nereda,
- Ostaje fleksibilan tijekom cijelog vijeka trajanja, Bez otapala
- Otpornost na starenje

Aplikacije:

Za trajno brtvljenje VANJSKIH/UNUTARNJIH spojeva između prozora i zida.

Visoko je paropropusna, vodootporna, otporna na habanje i kemikalije.

Materijal skladbe:

Podloga: PP membrana/LDPE folija
Zona brtvljenja: IIR butilna guma
Boja: CRVENO/CRNO s otiskom
Obloga: Bijeli PP split



Tehničke specifikacije:

Vodonepropusnost EN 1928:2001 (met. A)	≥2 kPa
Propusnost pare EN ISO 12572:2016 Prijanjanje pri ljuštenju EN 1939:	Sd≥120 m ≥10N/10 mm
Ukupna debljina: cca.	1,25 mm
Izloženost na otvorenom:	otprilike 6 mjeseci
Temperatura primjene:	0°C / +35°C
Otpornost na temperaturu:	- 25°C / +90°C
Dostupne standardne širine:	80 mm, 100 mm, 150 mm
Duljina role:	15 metara

Paket:

Širina trake:	70 mm	100 mm	150 mm
Kartonska kutija:	4 role	3 role	2 role
KOL/Paleta:	480 rola	360 rola	240 rola
Dostupne su i pojedinačno pakirane role			

Skladištenje:

Mora se čuvati na suhom i hladnom mjestu, ne izlagati izravnoj sunčevoj svjetlosti. Traku upotrijebiti unutar 12 mjeseci od primitka.

Priprema podloge:

Površina mora biti suha i bez prašine. Preporučujemo da prvo nanese odgovarajući temeljni premaz.

Sigurnosne informacije i poslovanje: Ovaj proizvod nije opasan kako je definirano u hrvatskom Pravilniku o opasnim tvarima.

Može se odložiti kao građevinski otpad