



Brtvljenje elemenata

CROCUM doo • Rožat gornji 81 • 20236 Dubrovnik • Hrvatska
Telefon: +385 20 356 037 • Telefaks: +385 20 356 065 • www.widraflex.eu • info@widraflex.eu

WIDRA PROZOR – IN brtvene trake

Tehnički list

Izdanje 2: 01.06.2023.

Traka visoke Sd vrijednosti koja osigurava parnu branu na spojevima prozora i zida unutar zida.

Opis:

Traka s visokom SD vrijednošću koja osigurava parnu branu. Membrana je premazana posebnim PP netkanim materijalom koji omogućuje vrlo dobro prijanjanje raznih građevinskih ljepila i mortova.

LDPE folija stvara parnu branu koja pouzdano odvaja unutarnju klimu od vanjske.

Trake su dostupne u nekoliko verzija:

WIDRA PROZOR – UNUTRA: Lutra

Lutra Fleksibilna traka 1s

U kombinaciji s visoko ljepljivom akrilnom trakom bez otapala za pričvršćivanje na okvir prozora.

WIDRA PROZOR – U Lutra Lutra

Fleksibilna traka FA/1s

U kombinaciji s visoko prijanjajućim, vodootpornim, čvrstim ljepljivom za pričvršćivanje na zid po cijeloj površini i samoljepljivom akrilnom trakom širine 19 mm za pričvršćivanje trake na prozor.

Aplikacije:

Za trajno brtvljenje unutarnjih spojeva između prozora i zida.
Visoko je paropropusna, otporna na habanje i kemikalije.

Materijal skladbe:

Podloga: modificirati PP netkani
Zona brtvljenja: PE membrana
Boja: Crvena s crnim otiskom
Obloga: Bijeli PP split



Tehničke specifikacije:

Vodonepropusnost EN 1928:2001 (met.A)	≤1050 Pa
Paropropusnost EN 1931 (met.B) Prijanjanje pri ljuštenju EN 1939:	Sd ≥ 57 m
Izloženost na otvorenom:	≥10 N/10 mm
Temperatura primjene:	otprilike 6 mjeseci
Otpornost na temperaturu:	0°C / +35°C
Dostupne standardne širine:	- 25°C / +90°C
Duljina role:	70 mm, 100 mm, 150 mm
	25 metara

Paket:

Širina trake:	70 mm	100 mm	150 mm
Kartonska kutija:	4 role	3 role	2 role
KOL/Paleta:	480 rola	360 rola	240 rola

Dostupne su i pojedinačno pakirane role

Skladištenje:

Mora se čuvati na suhom i hladnom mjestu, ne izlagati izravnoj sunčevoj svjetlosti. Traku upotrijebiti unutar 12 mjeseci od primitka.

Priprema podloge:

Površina mora biti suha i bez prašine. Preporučujemo da prvo nanese odgovarajući temeljni premaz.

Sigurnosne informacije i poslovanje: Ovaj proizvod nije opasan kako je definirano u hrvatskom Pravilniku o opasnim tvarima.

Može se odložiti kao građevinski otpad