



Brtvljenje elemenata

CROCUM doo • Rožat gornji 81 • 20236 Dubrovnik • Hrvatska
Telefon: +385 20 356 037 • Telefaks: +385 20 356 065 • www.widraflex.eu •

WIDRA PROZOR – VANJSKE brtvene trake

list
6.2023.

Traka s niskom Sd vrijednošću koja osigurava paropropusnost i vodonepropusnost spojeva.

zid

Opis:

Traka namijenjena za vanjsko brtvljenje spojeva prozora i zidova. Izrađena je od visoko paropropusne membrane s vrlo niskom Sd-vrijednošću. Zbog premaza od netkanog tekstila, osigurava optimalno prijanjanje građevinskih ljepila i mortova.

Pažljivo je dizajniran kako bi zaštitio spoj prozora i zida od prodora kišnice i omogućio odvod vlage s spoja prema van. Izvrsna svojstva otpornosti na vjetar.

Trake su dostupne u nekoliko verzija:

WIDRA PROZOR – VAN Lutra

Lutra Fleksibilna traka 1s

U kombinaciji s visoko ljepljivom akrilnom trakom bez otapala za pričvršćivanje na okvir prozora.

WIDRA PROZOR – VAN Lutra Lutra

Fleksibilna traka FA/1s

U kombinaciji s visoko prijanjajućim, voodootpornim, čvrstim ljepljivom za pričvršćivanje na zid po cijeloj površini i samoljepljivom akrilnom trakom širine 19 mm za pričvršćivanje trake na prozor.

Aplikacije:

Za trajno brtvljenje vanjskih spojeva između prozora i zida.

Visoko je paropropusna, otporna na habanje i kemikalije.

Sastav materijala:

Podloga: modificirati PP netkani
Zona brtvljenja: PU membrana
Boja: Crna s crvenim otiskom
Obloga: Bijeli PP split



Tehničke specifikacije:

Vodonepropusnost EN 1928:2001 (met.A) ≥ 1050 Pa
Paropropusnost EN 1931 (met.B) Prijanjanje $S_d \leq 0,07$ m
pri ljuštenju EN 1939: $\geq 10N/10$ mm
Izloženost na otvorenom: otprilike 6 mjeseci
Temperatura primjene: $0^{\circ}C / +35^{\circ}C$
Otpornost na temperaturu: $-25^{\circ}C / +90^{\circ}C$
Dostupne standardne širine: 70 mm, 100 mm, 150 mm
Duljina role: 25 metara

Paket:

Širina trake:	70 mm	100 mm	150 mm
Kartonska kutija:	4 role	3 role	2 role
KOL/Paleta:	480 rola	360 rola	240 rola

Dostupne su i pojedinačno pakirane role

Skladištenje:

Mora se čuvati na suhom i hladnom mjestu, ne izlagati izravnoj sunčevoj svjetlosti. Traku upotrijebiti unutar 12 mjeseci od primitka.

Priprema podloge:

Površina mora biti suha i bez prašine. Preporučujemo da prvo nanese odgovarajući temeljni premaz.

Sigurnosne informacije i poslovanje: Ovaj proizvod nije opasan kako je definirano u hrvatskom Pravilniku o opasnim tvarima.

Može se odložiti kao građevinski otpad